

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60455-3-11

Première édition
First edition
1988-04

**Spécification relative aux composés résineux
polymérisables sans solvant utilisés comme
isolants électriques**

Troisième partie:

Spécifications pour les matériaux particuliers

Feuille 11: Poudres de revêtement à base de
résines époxydes

**Specification for solventless polymerisable
resinous compounds used for electrical insulation**

Part 3:

Specifications for individual materials

Sheet 11: Epoxy resin-based coating powders



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60455-3-11: 1988

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60455-3-11

Première édition
First edition
1988-04

**Spécification relative aux composés résineux
polymérisables sans solvant utilisés comme
isolants électriques**

**Troisième partie:
Spécifications pour les matériaux particuliers**
Feuille 11: Poudres de revêtement à base de
résines époxydes

**Specification for solventless polymerisable
resinous compounds used for electrical insulation**

**Part 3:
Specifications for individual materials**
Sheet 11: Epoxy resin-based coating powders

© IEC 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

G

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION RELATIVE
AUX COMPOSES RESINEUX POLYMERISABLES SANS SOLVANT
UTILISES COMME ISOLANTS ELECTRIQUES

Troisième partie: Spécifications pour les matériaux particuliers

Feuille 11: Poudres de revêtement à base de résines époxydes

PREAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 15C: Spécifications, du Comité d'Etudes n° 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
15C(BC)213	15C(BC)228

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR
SOLVENTLESS POLYMERISABLE RESINOUS COMPOUNDS
USED IN ELECTRICAL INSULATION

Part 3: Specifications for individual materials

Sheet 11: Epoxy resin-based coating powders

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 15C: Specifications, of IEC Technical Committee No. 15: Insulating materials.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
15C(C0)213	15C(C0)228

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

- Publications n^{os} 79-7 (1969): Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses, Septième partie: Construction, vérification et essais du matériel électrique en protection "e".
- 216-1 (1974): Guide pour la détermination des propriétés d'endurance thermique de matériaux isolants électriques, Première partie: Méthodes générales pour la détermination des propriétés d'endurance thermique, des indices de température et des profils d'endurance thermique.
- 216-2 (1974): Deuxième partie: Liste des matériaux et des essais existants.
- 216-3 (1980): Troisième partie: Méthodes statistiques.
- 216-4 (1980): Quatrième partie: Instructions pour le calcul du profil d'endurance thermique.
- 455-1 (1974): Spécification relative aux composés résineux polymérisables sans solvant utilisés comme isolants électriques, Première partie: Définitions et conditions générales.
- 455-2-2 (1984): Deuxième partie: Méthodes d'essai, Méthodes d'essai des poudres de revêtement à usages électriques.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60455-3-11:1988

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 79-7 (1969): Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 7: Construction and test of electrical apparatus, type of protection "e".

216-1 (1974): Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials. Part 1: General procedures for the determination of thermal endurance properties, temperature indices and thermal endurance profiles.

216-2 (1974): Part 2: List of materials and available tests.

216-3 (1980): Part 3: Statistical methods.

216-4 (1980): Part 4: Instructions for calculating the thermal endurance profile.

455-1 (1974): Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation, Part 1: Definitions and general requirements.

455-2-2 (1984): Part 2: Methods of test. Test methods for coating powders for electrical purposes.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60455-3-11:1988

SPECIFICATION RELATIVE
AUX COMPOSES RESINEUX POLYMERISABLES SANS SOLVANT
UTILISES COMME ISOLANTS ELECTRIQUES

Troisième partie: Spécifications pour les matériaux particuliers

Feuille 11: Poudres de revêtement à base de résines époxydes

INTRODUCTION

La présente norme fait partie d'une série traitant des composés résineux polymérisables sans solvant, utilisés comme isolants électriques.

Cette série comporte les trois parties suivantes:

Première partie: Définitions et conditions générales (Publication 455-1 de la CEI)

Deuxième partie: Méthodes d'essai (Publication 455-2 de la CEI).

Troisième partie: Spécifications pour les matériaux particuliers.

1. Domaine d'application

Cette feuille 11 de la troisième partie de la norme est consacrée aux prescriptions générales et particulières applicables aux poudres à base de résines époxydes thermodurcissables, appliquées par procédés de revêtement tels que lit d'air fluidisé, pulvérisation ou procédé électrostatique. Le polymère de base entrant dans la composition des trois types de poudres envisagés est une résine époxyde.

2. Désignation

Les produits fournis conformes à la présente norme doivent suivre la classification ci-après:

Type EP-1: Revêtement rigide après durcissement, utilisé quand une résistance élevée aux rayures et à la coupe est exigée.

Type EP-2: Revêtement d'usage général à propriétés moyennement rigides ou semi-souples.

Type EP-3: Revêtement souple après durcissement, utilisé quand on exige une bonne tenue aux chocs et une excellente adhérence au métal sous-jacent.

Ces trois types de produits doivent être désignés en conséquence:

- pour le revêtement du type rigide: IEC 455-3/11-EP-1
- pour le revêtement du type usage général: IEC 455-3/11-EP-2
- pour le revêtement du type souple: IEC 455-3/11-EP-3.

SPECIFICATION FOR
SOLVENTLESS POLYMERISABLE RESINOUS COMPOUNDS
USED IN ELECTRICAL INSULATION

Part 3: Specifications for individual materials

Sheet 11: Epoxy resin-based coating powders

INTRODUCTION

This standard is one of a series which deals with solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation.

The series consists of the following three parts:

Part 1: Definitions and general requirements (IEC Publication 455-1).

Part 2: Methods of test (IEC Publication 455-2).

Part 3: Specifications for individual materials.

1. Scope

This sheet 11 of Part 3 of the standard contains the general and special requirements for thermosetting epoxy resin-based coating powders being applied by coating processes such as fluidized air bed, powder spraying and electrostatic coating. The base of the polymer in the composition of the three types is epoxy resin.

2. Designation

The products supplied according to this standard shall be classified as:

Type EP-1: Rigid coating after cure to be used where high scratch hardness and superior cut-through resistance are required.

Type EP-2: General purpose coating with medium-rigid or semi-flexible properties.

Type EP-3: Flexible coating after cure to be used where high impact strength and superior adhesion between the coating and the supporting metal is required.

Accordingly the three products shall be designated:

- for the rigid-coating type: IEC 455-3/11-EP-1
- for the general-purpose type: IEC 455-3/11-EP-2
- for the flexible-coating type: IEC 455-3/11-EP-3.

3. Prescriptions

3.1 *Prescriptions générales*

Tous les matériaux d'un même envoi doivent satisfaire aux prescriptions de la Publication 455-1 de la CEI, ainsi qu'aux prescriptions données sur le type concerné dans le tableau I de la présente feuille.

3.2 *Prescriptions particulières*

Les propriétés ci-après, établies en fonction des essais de la section un: Essais des matériaux avant traitement, de la Publication 455-2-2 de la CEI, doivent faire l'objet d'un accord entre fournisseur et utilisateur.

Propriétés

Méthode d'essai de la Publication 455-2-2 de la CEI Paragraphes

Masse volumique en vrac	1.1
Distribution granulométrique	1.3 (1.3.1 ou 1.3.2)
Température de ramollissement	1.4
Durée de gélification	1.5
Teneur en produits non volatils	1.6

3.3 *Conditions de fourniture*

Il convient de livrer les poudres de revêtement dans des récipients secs qui assurent la protection voulue contre l'humidité pendant le transport et le stockage. Chaque récipient portera le marquage suivant:

- nom ou marque commerciale du fournisseur/fabricant;
- désignation du revêtement suivant l'article 2;
- masse de la poudre contenue dans le récipient;
- température minimale d'application recommandée;
- numéro de lot;
- date maximale d'utilisation de la résine en poudre;
- température maximale de stockage;
- toutes les marques à observer selon les règles nationales pour les emballages contenant des matières dangereuses.

3.4 *Endurance thermique*

A la demande de l'acheteur, le fabricant doit apporter la preuve que, lorsqu'ils sont essayés dans les conditions et suivant les instructions d'essai des Publications 216-1, 216-2, 216-3 et 216-4 de la CEI, les types appropriés de poudres de revêtement ont un indice de température égal ou supérieur à 130.

3. Requirements

3.1 General requirements

All materials in a consignment shall comply with the requirements of IEC Publication 455-1, as well as with the requirements of Table I of this sheet according to the respective type.

3.2 Special requirements

The following properties according to the test listed in Section One: Tests for materials before cure, of IEC Publication 455-2-2 shall be subject to agreement between supplier and user.

Properties

Test methods in IEC Publication 455-2-2 Sub-clause

Bulk density	1.1
Particle size distribution	1.3 (1.3.1 or 1.3.2)
Softening temperature	1.4
Gel time	1.5
Non-volatile matter content	1.6

3.3 Conditions of supply

The coating powders should be supplied in dry containers which ensure adequate protection against humidity during transport and storage. Each container shall be marked with:

- the supplier's/manufacture's name or trade mark;
- the coating designation according to Clause 2;
- the mass of the powder content in the container;
- the recommended minimum application temperature;
- the batch number;
- the date by which the resinous coating powder should be used;
- the maximum storage temperature;
- any national requirements for marking packages containing hazardous materials.

3.4 Thermal endurance

When required by the purchaser the manufacturer shall provide evidence that when tested in accordance with the following test conditions and instructions of IEC Publications 216-1, 216-2, 216-3 and 216-4 the appropriate coating powder types have a temperature index of not less than 130.

Critère de dégradation: *perte de masse*

Trois éprouvettes prises dans la même plaque d'acier que l'éprouvette du type A, décrit au paragraphe 2.1 de la Publication 455-2-2 de la CEI, l'épaisseur du revêtement étant de $250 \pm 50 \mu\text{m}$ dans une zone de 70 mm x 70 mm.

Le nombre d'éprouvettes indiqué est valable pour chaque température d'exposition.

Point final: 10% seulement de la masse du revêtement.

Critère de dégradation: *tension de claquage*

Appliquer cycliquement l'essai de tenue avec des électrodes comme celles qui sont décrites au paragraphe 2.9 de la Publication 455-2-2 de la CEI, et une épaisseur de revêtement de $250 \pm 50 \mu\text{m}$.

Dix éprouvettes du type A pour chaque température d'exposition.

Point final: 3 kV, appliqués pendant 1 min.

Températures d'exposition recommandées: 160 °C, 180 °C et 200 °C.

3.5 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être préparées suivant les dispositions du paragraphe 2.1 de la Publication 455-2-2 de la CEI et les instructions du fabricant pour la température et le temps de durcissement. Lors de l'essai des propriétés du tableau I, l'épaisseur du revêtement de chacune des éprouvettes ne doit pas être inférieure à 200 μm .